

	TEKNİK ŞARTNAME / SÖZLEŞME	Ait Olduğu Birim	Satınalma	
		Sayfano	1 / 25	
	SAP-FR-12	İlk Yayın Tarihi	22.05.2013	
		Revizyon No	01	22.06.2017
İLGİLİ KISIM	BAKIM ONARIM	TARİH:		
		SİPARİŞ NUMARASI:		

2022-2023 PANCAR KAMPANYASI İHTİYACI
10-18 mm (FINDIK) LİNYİT KÖMÜRÜ TEKNİK ŞARTNAME / SÖZLEŞMESİ

1. İŞİN KONUSU:

Şirketimizde kullanılacak 10-18 mm (findık) linyit kömürlerinin, satın alma, teslim ve tesellümü işin konusunu teşkil eder.

Siparişe bağlanan kömürler için bu şartname hükümleri, Şirketimiz tarafından uygulanacaktır.

2. TARAFLARIN KISA İSİMLERİ:

Bu şartnamede **AMASYA Şeker Fabrikası A.Ş.** Genel Müdürlüğü “ŞİRKET”, kömür teklifinde bulunanlar ise “FİRMA” olarak anılacaktır.

3. İHTİYAC MİKTARLARI VE SEVK YERLERİ:

3.1. Şirketimizin linyit kömürü ihtiyacı (+/-) % 30 toleranslı olmak üzere ekli listede belirtilmiştir (**TIP I Kömüründen 30.000 Ton, TIP II Kömüründen 15.000 Ton**). Ancak, **ihalenin bağlanacağı tarihe kadar**; işlenecek pancar, kömür stokları, kazan karakteristikleri ve Yetkili Organ Kararları (İl Sağlık Müdürlüğü, Çevre Müdürlüğü, Belediye Sağlık İşleri veya Zabıta Müdürlüğü vb.) gibi konulara bağlı olarak, Şirketimiz linyit ihtiyacının cins ve miktarları ile kalorilerinde değişiklikler yapabilecektir.

3.2. Şirketimiz, firmadan satın alınan kömürün bir kısmı veya tamamı üzerinden (+) veya (-) toleransı, **Pancar kampanyasının biteceği tarihe** kadar herhangi bir tarihte kullanabilecektir. (+) veya (-) tolerans kullanımı konusunda yetki şirketimize aittir. **Fabrikamızca (+) veya (-) tolerans kullanıldığı durumlarda Firmaya yeni bir termin programı verilecek artık Firma Fabrikamıza yapacağı kömür sevkiyatını bu yeni programa göre gerçekleştirecektir.**

3.3. İl Sağlık Müdürlüğü, Çevre Müdürlüğü, Belediye Sağlık İşleri veya Zabıta Müdürlüğü gibi Yetkili Organlar, çevre koşulları nedeniyle bölgeleri dahilinde yakılabilecek linyit kömürlerinin kükürt vb. özelliklerinde sınırlamalar koyabilmektedirler. Siparişe bağlanmış kömürlerde, kükürt oranı ve diğer özellikler yönünden bölgesel olarak hukuki veya idari sorunlar çıkması halinde, Şirketimiz siparişin kalanını iptal etmeye yetkili olacaktır. **Bu durumda Firma kalan kömürler için Şirketimizden hiçbir hak ve talepte bulunamayacaktır. Firma bu hususu peşinen kabul ve taahhüt eder.**

3.4. Firmalar verebilecekleri kömür miktarları ve tipleri, teklif formlarını kazıntı ve silinti olmadan, okunaklı ve eksiksiz doldurarak belirtecekler ve diğer evraklarla birlikte teklif ekinde vereceklerdir.

3.5. Firma adı, kömür menşei, kömür tipi ve kömür kalorisi bir arada kömür cinsini belirtmekte olduğundan bu özelliklerden birinin veya birkaçının değişikliği halinde ayrı form düzenlenecektir.

4. LİNYİT KÖMÜRÜNÜN CİNSİ:

Firma adı, kömür menşei ve kömür kalorisi beraberce kömür cinsini belirlemektedir.

4.1. Kömür cinsini belirleyen unsurlar aşağıda açıklanmıştır.

- FİRMA ADI: Kömür teklifinde bulunan firma veya satıcının ticaret odasındaki kayıtlı adıdır.
- KÖMÜRÜN KAYNAĞI (menşei): Teklif edilen kömüre ait **ocakın bulunduğu** yer adıdır. Genel olarak kömürün özelliğini belirleyen, fabrikamızda yapılan kömür karışımlarında kullanılan miktarı (yakıla bilirlik oranını) etkileyen önemli bir unsurdur.
- BAZ KALORİ: **Fabrikamız tarafından istenilen** , Kcal/kg. biriminde orijinal kömürde kaba nem dahil alt ısı değeridir. Kömürlerin bedel tespit işlemleri, şartname esasları dâhilinde bu kaloriye göre yapılacaktır.

Satın alınacak miktarların tespitinde, teklif formunda beyan edilen kömürün kaynağı, tipi ve kalorisi esas alınmaktadır. Bu nedenle adı geçen unsurlar, ihale aşamasında ve sipariş sonrasında değiştirilemeyecektir. Ancak Şirketimizin **onayının alınması**, şirketimizin yararına olması ve taşıma için ek fiyat talebinde bulunulmaması şartı ile sadece kömür kaynağı değiştirilebilecektir. Şirketimizce kabul edilen yeni kömür kaynağının fabrikamıza daha yakın olması durumunda ise sözleşme tarihindeki taşıma fiyatının Ton/Km birim fiyatı esas alınarak yeni mesafeye göre hesaplanan yeni taşıma fiyatı geçerli olacaktır.

Taahhüt edilen ocaklarda veya stok sahalarında idare gerektiğinde eleman bulundurarak Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği 47.maddesine ve Vergi Usul Kanununa göre düzenlenecek sevk irsaliyesi kesimine ve ocaktan veya stok sahasından araçlara kömür yüklenmesine nezaret edebilecektir. Şirketimizin onayladığından **farklı kaynaklı olduğu tespit edilen kömürler** için şirketimiz hiç bir sorumluluk üstlenmeksizin, firmadan koşulsuz olarak kömürlerini fabrika sahasından çekmesini isteyebilir.

4.2. Kömürler kimyasal ve fiziksel özelliklerine bağlı olarak fabrikamız kazanlarında genellikle tek başına yakılamamakta olduğundan, birden fazla cins kömürün karışımı (harmanı) yapılmaktadır. Bu maksatla fabrikamızın geçmiş yıl tecrübelerine göre belirlenen ve “yakılabilirlik oranı” olarak adlandırılan her bir kömür cinsinin bir karışımdaki % payı kullanılmaktadır. Yakılabilirlik oranı uygulanmasında, teklif formunda yazılmış olan kömür kaynağı, tipi ve kalori değerleri dikkate alınmaktadır.

4.3. Teklif miktarı, teklif formunda yazılan miktar ve (+/-) % 30 toleranslı toplam miktardır. Teklif miktarı olarak Tip I için **30.000**, Tip II için ise **15.000** Ton un altında teklif verilemeyeceği firmalar tarafından bilinmelidir. Tedarik konusunda sıkıntı yaşandığı hallerde kömür teklif miktarı, Şirket onayı ile belirlenecektir.

4.4. Firmanın teklif formunda rakamla ve yazıyla beyan ettiği ocak ağzı fiyatı, bir ton kömürün baz kalorisi karşılığı nakliye hariç ocak çıkış fiyatıdır. Fabrikada tesellüm edilen kömürün özelliklerine göre ödemeye esas bedelin bulunmasında ocak ağzı fiyatı kullanılacaktır.

Tahsis miktarının tespitinde, kömürlerin öncelikle fabrikamız kazanlarında yakılabilirliği aranacak ve daha sonra kalori başına fabrika maliyeti ile Şirketimize genel maliyeti dikkate

alınacaktır. Bu amaçla teklif formunda yazılan alt ısı değeri, ocak ağız ve nakliye fiyatı göz önünde bulundurulacaktır.

5. İLK DEFA SATIN ALINACAK KÖMÜRLER:

Son üç yıl içerisinde Şirketimizce satın alınmamış kömürler ile menşei ve/veya firması tanınmayan kömürler bu sınıfa girecektir. Ayrıca son üç yılda satın alınmış olup ta redde giren veya siparişi iptal edilen kömürlerde bu sınıfa dahil edilecektir.

5.1 M.T.A. veya akredite bir katı yakıt laboratuvarı tarafından cari yıl içerisinde yapılmış, orijinal ve kuru kömürlerde alt ısı, üst ısı, nem, kül, toplam kükürt, yanabilen kükürt, uçucu madde ve kül erime noktası değerlerini içeren analiz raporunu teklifleri ile birlikte vermeleri zorunludur.

5.2 Teklif edilen kömürden en az 15.000 ton satın almış olan kuruluş referansları da teklif formu ile verilecektir.

5.3 Bu tip kömürlerde, istenen belgeleri yeterli görülmeyen ve beyan edilen unsurlarda, yapılacak inceleme sonucu, herhangi bir tereddüt görülen teklifler dikkate alınmayacaktır.

6. LİNYİT KÖMÜRÜ ÖZELLİKLERİ VE BEDEL TESPİTİ:

6.1. ÖZELLİKLER:

Kazanlarımıza uygun kömür tipleri aşağıda verilmiştir;

- TIP - I : Döner mekanik ızgaralı kazanlar için düşük kalorili yerli ve ithal 10-18 mm (fındık) linyit kömürleri.
- TIP – II : Döner mekanik ızgaralı kazanlar için yüksek kalorili yerli ve ithal 10-18 mm (fındık) linyit kömürleri.

6.2. ISI DEĞERİ (KALORİ)

Isı Değeri” veya “Kalori” ifadesinden orijinal kömürde (kaba nem dahil) Kcal/kg olarak Alt Isı Değeri anlaşılabacaktır.

Fabrikamız ihtiyacı, aşağıda ki tip kömürlerden şartname maddeleri dahilinde temin edilecektir.

	KÖMÜR TİPİ	Orijinal Kömürde (KCal/kg)		
		İstenen Kalori (Baz Kalori)	Red Kalori	Prim Üst Sınırı Kalori
Düşük Kalorili	Tip-I	+4.200	3.900'den az	+4.500
Yüksek Kalorili	Tip-II	+5.500	5.200'den az	+5.800

6.3. KÜL DEĞERİ:

Kül değerinden havada kuru kömürde (kaba nem hariç) % kül miktarı anlaşılabacaktır.

	Havada Kuru Kömürde, %		
	Baz Kül Değeri	Penalite Değeri	Red Kül Değeri
TIP I	35	35'den çok-40	40'den çok

TIP II	15	15'den çok 25	25'den çok
---------------	-----------	----------------------	-------------------

6.4.1. **ELEK ÜSTÜ DEĞERİ:**

Normal şartlarda, kömürlerde elek üstü analizi yapılmayacaktır. Ancak fabrikamızda tane büyüklüğü ve/veya kırılma özelliği nedeniyle, kömür hazırlama tesisinde herhangi bir problem meydana geldiği takdirde sevkiyat durdurulacak, firma ikaz edilecek ve daha sonraki teslimatlar da, fabrika tarafından rasgele seçilen vasıtalarla ait kömürün en az yaklaşık 200 kg'lık kısmı ile elek üstü analizi yapılacaktır. Elek üstü değeri uygun olsa bile kırılma özelliği nedeniyle sorun çıkaran partiler red edilebilecektir.

Orijinal 10-18 mm. kömürlerde 400x600x100 mm. ölçülerindeki 50 x 50 mm. elek üstünde kalan yüzde (%) miktar anlaşılabilecektir. İkaz sonrası gelen vasıtalarla 10-18 mm. kömürlerde elek üstü analiz değeri orijinal kömürde %5 den fazla olması halinde, o vasıtaadaki kömür reddedilecektir.

6.4.2. **ELEK ALTI DEĞERİ:**

Elek altı değerinden 5,6 x 5,6 mm ve 2,8 x 2,8 mm elekten geçen % miktar anlaşılabilecektir.

Kömür Tipi	Elek Ölçüleri (mm)	Havada Kuru Kömürde %			
		Baz Elek Altı değeri	Penalite değeri	Penalite Sabiti	Red Elek Altı Değeri
TIP I	5,6 x 5,6	6'dan az	6 - 10	1	10'dan fazla
TIP I	2,8 x 2,8	3'den az	3 - 6	1	6'dan fazla
TIP II	5,6 x 5,6	6'dan az	6 - 10	1	10'dan fazla
TIP II	2,8 x 2,8	3'den az	3 - 6	2	6'dan fazla

Tablodaki baz elek altı, penalite ve red elek altı değeri, toplam kömür miktarına göre yüzde miktarları ifade etmektedir.

6.5. **UÇUCU MADDE:**

Uçucu madde değerinden - **havada kuru kömürde** - (kaba nem hariç) % uçucu madde anlaşılabilecektir. Baz değerinin altında uçucu ihtiva eden kömürlerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Parti tamamlanmadan kömür sevki devam ederken şirketimiz, zaman zaman gelen kömürlerden numune alarak uçucu madde miktarını belirleyebilecektir. Miktar uygun çıkmıyorsa firma ikaz edilerek kömür kalitesinin düzeltilmesi istenecektir. **Her parti kömürün uçucu madde analizi fabrikamızca yapılacak ve Baz değerinin altında ise o parti red** edilecek, firma bir kez uyarılacak, ikinci bir kez uçucudan redde giren kömürün kalan kısmının siparişi iptal edilecektir.

	Havada Kuru Kömürde %
--	-----------------------

	Baz Uçucu Madde Değeri	Red Uçucu Madde Değeri
TIP I	30	30'den az
TIP II	28	28'den az

6.6. KÜL ERİME NOKTASI:

2022 yılında firmaların teslim edeceği tüm kömürlerin, birinci partilerinde kül erime noktası analizi yapılacaktır. Kül erime noktası analizi firmaya ait olup, ücreti ilk hakkedişten kesilecektir. Kömürlerin sonraki partilerinde ise idare gerekli gördüğünde ve yakma güçlükleriyle karşılaşıldığında kül erime noktası analizi yapılacaktır. **Kül erime noktası analiz sonucu 1250 °C 'den küçük olan partiler ret edilecektir.**

	Baz Kül Erime Noktası Değeri (°C)	Red Kül Erime Noktası Değeri (°C)
TIP I ve TIP II	1250	1250'den az

6.7. TOPLAM KÜKÜRT:

	Baz Toplam Kükürt %	Toplam Kükürt Red sınırı %
TIP I	4	4'den fazla
TIP II	1	1' den fazla

Sevk edilen kömürlerden fabrikamıza gelen taşıtlardan sık sık numune alınarak toplam kükürt %'si tayin edilecektir. Belirlenen değerlerin üzerinde bulunan toplam kükürt %'si içeren kömürlerin sevkiyatı durdurulacak ve bakiye miktarın siparişi iptal edilecektir.

6.8. TOPLAM NEM :

Sevk edilen kömürlerden fabrikamıza gelen taşıtlardan numune alınarak toplam nem %'si tayin edilecektir. Belirlenen değerlerin üzerinde bulunan toplam nem (Kaba nem + Higroskopik nem) %'si için nakliye hariç fiyattan aşağıdaki tabloda gösterilen düzeltme katsayıları uygulanacaktır.

	Toplam Nem Düzeltme sınırı %	Toplam Nem Düzeltme Katsayısı	Toplam Nem Düzeltme Katsayısı
TIP I	12'den fazla (Teslim alınan)	%12.01-%14 arasında baz fiyatta %5 indirim	%14.01 ve üzerinde baz fiyatta %8 indirim
TIP II	10' den fazla (Teslim alınan)	%10.01-%12 arasında baz fiyatta %5 indirim	%12.01 ve üzerinde baz fiyatta %8 indirim

6.8. LİNYİT KÖMÜRÜ BEDEL TESPİTİ:

Linyit kömürleri için bedel tespiti, yaklaşık ($\pm$ %4 toleranslı) **750** tonluk partinin analiz sonuçlarına göre bu şartnamede belirtilen esaslar dahilinde yapılacaktır. Son teslimat **750** tondan az olduğu takdirde ayrı bir parti olarak kabul edilecek ve analizi yapılarak bedeli belirlenecektir. Tolerans sınırlarının üstünden ve altında parti bağlanması yapılmayacaktır.

6.8.1. **TANIMLAR:**

6.8.1.1. **BAZ KALORİ:**

10-18 mm TIP I kömürü için orijinal kömürde (kaba nem dahil) 4200 kcal/kg, 10-18 mm TIP II kömürü için orijinal kömürde (kaba nem dahil) 5500 kcal/kg alt ısı değeridir.

6.8.1.2. **BAZ FİYAT (Ocak Ağzı Fiyatı):**

Firmanın **teklif formunda bir ton kömürü için baz kalori karşılığı bildirdiği** nakliye hariç fiyatıdır.

6.8.1.3. **ÖDEMEYE ESAS FİYAT:**

Baz kalori ve baz fiyat esas alınarak bu şartname esaslarına ve analiz sonuçlarına göre bulunacak fiyat artı (+) nakliye bedeli toplamı sonucudur.

6.8.2. **PRİM UYGULAMASI:**

Kömürlere sadece kalori değerine göre prim ödenecektir. Kalorisi **baz kaloriden** yüksek olan partilere, aşağıdaki şekilde prim ödenecektir.

TIP I (10-18 mm) LİNYİT KÖMÜRÜNDE;

- Kalorisi baz kalori ile “**baz kalori değeri + 150 arası olan partilerde (4.200 -4.350, 4.350 dahil)**” “parti kalorisi - baz kalorisi” farkına, kömür birim kalori fiyatı oranında prim verilecek yani prim katsayısı **1.000 olarak** alınacaktır. Ton başına ödenecek prim miktarı aşağıdaki formüllerden bulunacaktır.

$$\text{PRİM} = (\text{Parti kalorisi} - \text{Baz Kalori}) \times (\text{Baz Fiyat} / \text{Baz Kalori}) \times \text{Prim katsayısı}$$

- Kalorisi “**baz kalori değeri + 150’ün üstünde bulunan partilerde (4.351-4.500, 4.500 dahil)**” “parti kalorisi - baz kalori” farkına, parti kalori değerine göre azalan oranlarda prim uygulanacaktır. Ton başına uygulanacak prim miktarı ve prim katsayısı aşağıdaki formüllerden bulunacaktır.

$$\text{PRİM} = (\text{Parti kalorisi} - \text{Baz Kalori}) \times (\text{Baz Fiyat} / \text{Baz Kalori}) \times \text{Prim katsayısı}$$

$$\text{PRİM KATSAYISI} = 1.000 - (\text{Parti kalorisi} - \text{Baz Kalori}) / \text{Baz kalori}$$

- 10-18 mm linyit kömüründe **prim üst sınırı 4.500 kcal/kg** olarak tespit edilmiştir. Kalorisi, prim üst sınırını geçen bu kömür partilerinde 4.500 kcal/kg’ ın üstünde herhangi

bir prim verilmeyecektir. Prim ve prim katsayısı hesabında parti kalorisi yerine prim üst sınır değeri olan 4.500 değeri kullanılacaktır.

$$\text{PRİM} = (4.500 - \text{Baz Kalori}) \times (\text{Baz Fiyat} / \text{Baz Kalori}) \times \text{Prim Katsayısı}$$

$$\text{PRİM KATSAYISI} = 1.000 - (4.500 - \text{Baz Kalori}) / \text{Baz Kalori}$$

Örnek - 1: Firma ile yapılan anlaşmada, **4.200 kCal/kg.** baz kalorili **Linyit** kömürü, nakliye hariç 200,00 -TL./ton fiyata satın alınmış ve parti analizi 4.300 kCal/kg. bulunmuş ise;

Parti kalorisi baz kalori ile “baz kalori değeri + 150 “prim katsayısı **1.000 olarak** alınacaktır.

$$\text{Prim} = (4.300 - 4.200) \times (200,00 / 4.200) \times 1.000 = \mathbf{4,762 -TL./ton \text{ prim}}$$
 uygulanacaktır.

Örnek -2: Firma ile yapılan anlaşmada 4.200 kCal/kg baz kalorili Linyit kömürü, nakliye hariç 200,00 -TL./Ton fiyata satın alınmış ve parti analiz değeri 4.400 kCal/kg bulunmuş ise; Parti kalorisi “Baz kalori değeri +150 (4.351 -4.500, 4.500 dahil) “ ün üzerinde olduğundan önce prim katsayısı bulunacaktır.

$$\text{Prim katsayısı} = 1.000 - (4.400 - 4.200) / 4.200 = \mathbf{0,952}$$
 bulunur.

$$\text{Prim} = (4.400 - 4.200) \times (200,00 / 4.200) \times 0.952 = \mathbf{9,067 TL/Ton}$$
 olarak bulunur.

Örnek -3: Firma ile yapılan anlaşmada 4.200 kCal/kg baz kalorili Linyit kömürü, nakliye hariç 200,00 -TL./Ton fiyata satın alınmış ve parti analiz değeri 4.600 kCal/kg bulunmuş ise; Parti kalorisi “Baz kalori değeri +300“ ‘ün üzerinde olduğundan önce prim katsayısı bulunacaktır. Yalnız prim ve prim katsayısı hesabında analizde bulunan değer yerine prim üst sınırı değeri kullanılacaktır.

$$\text{Prim katsayısı} = 1.000 - (4.500 - 4.200) / 4.200 = \mathbf{0,929}$$
 bulunur.

$$\text{Prim} = (4.500 - 4.200) \times (200,00 / 4.200) \times 0,929 = \mathbf{13,271 TL/Ton}$$
 olarak bulunur.

TIP II (10-18 mm) LİNYİT KÖMÜRÜNDE;

- Kalorisi baz kalori ile “baz kalori değeri + 150 arası olan partilerde (5.500-5.650, 5.650 dahil)” “parti kalorisi - baz kalorisi” farkına, kömür birim kalori fiyatı oranında prim verilecek yani prim katsayısı 1.000 olarak alınacaktır. Ton başına ödenecek prim miktarı aşağıdaki formüllerden bulunacaktır.

$$\text{PRİM} = (\text{Parti kalorisi} - \text{Baz Kalori}) \times (\text{Baz Fiyat} / \text{Baz Kalori}) \times \text{Prim katsayısı}$$

- Kalorisi “baz kalori değeri + 150’ün üstünde bulunan partilerde (5.651-5.800, 5.800 dahil)” ”parti kalorisi - baz kalori” farkına, parti kalori değerine göre azalan oranlarda prim uygulanacaktır. Ton başına uygulanacak prim miktarı ve prim katsayısı aşağıdaki formüllerden bulunacaktır.

$$\text{PRİM} = (\text{Parti kalorisi} - \text{Baz Kalori}) \times (\text{Baz Fiyat} / \text{Baz Kalori}) \times \text{Prim katsayısı}$$

$$\text{PRİM KATSAYISI} = 1.000 - (\text{Parti kalorisi} - \text{Baz Kalori}) / \text{Baz kalori}$$

- 10-18 mm linyit kömüründe prim üst sınırı 5.800 kcal/kg olarak tespit edilmiştir. Kalorisi, prim üst sınırını geçen bu kömür partilerinde 5.800 kcal/kg’ ın üstünde herhangi bir prim verilmeyecektir. Prim ve prim katsayısı hesabında parti kalorisi yerine prim üst sınır değeri olan 5.800 değeri kullanılacaktır.

$$\text{PRİM} = (5.800 - \text{Baz Kalori}) \times (\text{Baz Fiyat} / \text{Baz Kalori}) \times \text{Prim Katsayısı}$$

$$\text{PRİM KATSAYISI} = 1.000 - (5.800 - \text{Baz Kalori}) / \text{Baz Kalori}$$

Örnek - 4: Firma ile yapılan anlaşmada, 5.500 kCal/kg. baz kalorili Linyit kömürü, nakliye hariç 200,00 -TL./ton fiyata satın alınmış ve parti analizi 5.600 kCal/kg. bulunmuş ise;

Parti kalorisi baz kalori ile “baz kalori değeri + 150 “prim katsayısı 1.000 olarak alınacaktır.

$$\text{Prim} = (5.600 - 5.500) \times (200,00 / 5.500) \times 1.000 = 3,636\text{--TL./ton prim uygulanacaktır.}$$

Örnek -5: Firma ile yapılan anlaşmada 5.500 kCal/kg baz kalorili Linyit kömürü, nakliye hariç 200,00 -TL./Ton fiyata satın alınmış ve parti analiz değeri 5.700 kCal/kg bulunmuş ise; Parti kalorisi “Baz kalori değeri +150 (5.651 -5.800, 5.800 dahil) “ ün üzerinde olduğundan önce prim katsayısı bulunacaktır.

$$\text{Prim katsayısı} = 1.000 - (5.700 - 5.500) / 5.500 = \mathbf{0,964} \text{ bulunur.}$$

$$\text{Prim} = (5.700 - 5.500) \times (200,00 / 5.500) \times 0.964 = \mathbf{7,011 \text{ TL/Ton}} \text{ olarak bulunur.}$$

Örnek -6: Firma ile yapılan anlaşmada 5.500 kCal/kg baz kalorili Linyit kömürü, nakliye hariç 200,00 -TL./Ton fiyata satın alınmış ve parti analiz değeri 5.900 kCal/kg bulunmuş ise; Parti kalorisi “Baz kalori değeri +300“ ün üzerinde olduğundan önce prim katsayısı bulunacaktır. Yalnız prim ve prim katsayısı hesabında analizde bulunan değer yerine prim üst sınırı değeri kullanılacaktır.

$$\text{Prim katsayısı} = 1.000 - (5.800 - 5.500) / 5.500 = \mathbf{0,945} \text{ bulunur.}$$

$$\text{Prim} = (5.800 - 5.500) \times (200,00 / 5.500) \times 0,945 = \mathbf{10,309 \text{ TL/Ton}} \text{ olarak bulunur.}$$

6.8.3. PENALİTE UYGULAMASI:

Kömürlere **alt ısı, kül ve elek altı değerleri bakımından ayrı ayrı penalite uygulanacaktır.** Aynı parti kömüre birden fazla penalite söz konusu olması halinde penalteler toplamı baz fiyattan düşülerek ödemeye esas fiyat bulunacaktır. Ancak Penalteler toplamı baz fiyatı (ocak ağız fiyatı) aştığı takdirde, aradaki fark nakliye fiyatından karşılanacaktır.

6.8.3.1 KALORİ DEĞERİNE GÖRE PENALİTE:

TIP I (10-18 mm) LİNYİT KÖMÜRÜNDE;

1. Kalorisi baz kalori ile ret kalori arasında olan partilere, aşağıdaki şekilde penalite uygulanacaktır.
 - Kalorisi baz kalori ile “**baz kalori değeri - 150” arasında olan partilerde,** ”Baz kalori - parti kalorisi” farkına, kömür birim kalori fiyatı oranında penalite uygulanacak, yani penalite katsayısı 1.000 olarak alınacaktır. Ton başına uygulanacak penalite miktarı aşağıdaki formüllerden bulunacaktır.

$$\text{PENALİTE} = (\text{Baz Kalori} - \text{Parti Kalorisi}) \times (\text{Baz fiyat/baz kalori}) \times 1.000$$

2.

- Kalorisi “ **Baz kalori değeri - 150” ün altında bulunan partilerde** “baz kalori - parti kalorisi” farkına, parti kalori değerine paralel olarak artan oranlarda penalite uygulanacaktır. Ton başına uygulanacak penalite katsayısı aşağıdaki formüllerden bulunacaktır.

$$\text{PENALİTE} = (\text{Baz Kalori-Parti Kalorisi}) \times (\text{Baz fiyat/baz kalori}) \times \text{Penalite Kat sayısı}$$

$$\text{PENALİTE KATSAYISI} = 1.000 + (\text{Baz kalori-parti kalorisi})/\text{baz kalori}.$$

Örnek -7: Bir firma ile yapılan anlaşmada 4.200 kCal/kg baz kalorili Linyit kömürün fiyatı, taşıma hariç 200,00-TL./ton fiyata satın alınmış ve parti analiz değeri 4.100 kCal/kg. bulunmuş ise;

Parti kalorisi, Baz kalori ile “Baz kalori değeri - 150” **ün arasında bulunan partilerde**, penalite katsayısı **1,000 alınır**;

$$\text{PENALİTE} = (4.200 - 4.100) \times (200,00/4.200) \times 1,000 = \mathbf{4,762 \text{ TL / Ton}}$$

Örnek -8 : Bir firma ile yapılan anlaşmada 4.200 kCal/kg baz kalorili Linyit kömürün fiyatı, taşıma hariç 200,00-TL./ton fiyata satın alınmış ve parti analiz değeri 4.000 kCal/kg. bulunmuş ise;

$$\text{PENALİTE KATSAYISI} = 1.000 + (4.200 - 4.000)/4.200 = \mathbf{1.048}$$

$$\text{PENALİTE} = (4.200-4.000) \times (200,00/4.200) \times 1,048 = \mathbf{9,981 \text{ TL/Ton}}$$

TIP II (10-18 mm) LİNYİT KÖMÜRÜNDE;

Kalorisi baz kalori ile ret kalori arasında olan partilere, aşağıdaki şekilde penalite uygulanacaktır.

- Kalorisi baz kalori ile “**baz kalori değeri - 150” arasında olan partilerde**, “Baz kalori - parti kalorisi” farkına, kömür birim kalori fiyatı oranında penalite uygulanacak, yani penalite katsayısı 1.000 olarak alınacaktır. Ton başına uygulanacak penalite miktarı aşağıdaki formüllerden bulunacaktır.

$$\text{PENALİTE} = (\text{Baz Kalori} - \text{Parti Kalorisi}) \times (\text{Baz fiyat/baz kalori}) \times 1.000$$

- Kalorisi “ **Baz kalori değeri - 150” ün altında bulunan partilerde** “baz kalori - parti kalorisi” farkına, parti kalori değerine paralel olarak artan oranlarda penalite uygulanacaktır. Ton başına uygulanacak penalite katsayısı aşağıdaki formüllerden bulunacaktır.

$$\text{PENALİTE} = (\text{Baz Kalori-Parti Kalorisi}) \times (\text{Baz fiyat/baz kalori}) \times \text{Penalite Kat sayısı}$$

$$\text{PENALİTE KATSAYISI} = 1.000 + (\text{Baz kalori-parti kalorisi})/\text{baz kalori}.$$

Örnek -9: Bir firma ile yapılan anlaşmada 5.500 kCal/kg baz kalorili Linyit kömürün fiyatı, taşıma hariç 200,00-TL./ton fiyata satın alınmış ve parti analiz değeri 5.400 kCal/kg. bulunmuş ise;

Parti kalorisi, Baz kalori ile “Baz kalori değeri - 150” ün arasında bulunan partilerde, penalite katsayısı **1,000 alınır**;

$$\text{PENALİTE} = (5.500 - 5.400) \times (200,00/5.500) \times 1,000 = \mathbf{3,636 \text{ TL / Ton}}$$

Örnek -10 : Bir firma ile yapılan anlaşmada 5.500 kCal/kg baz kalorili Linyit kömürün fiyatı, taşıma hariç 200,00-TL./ton fiyata satın alınmış ve parti analiz değeri 5.300 kCal/kg. bulunmuş ise;

$$\text{PENALİTE KATSAYISI} = 1.000 + (5.500 - 5.300)/5.500 = \mathbf{1,036}$$

$$\text{PENALİTE} = (5.500-5.300) \times (200,00/5.500) \times 1.036 = \mathbf{7,534 \text{ TL/Ton}}$$

6.8.3.2.KÜL DEĞERİNE GÖRE PENALİTE:

Kül değeri baz değer ile ret değer arasında olan partilere aşağıdaki şekilde penalite uygulanacaktır.

- Kül değeri, baz kül değerinden yüksek olan partilerde “**Parti kül değeri - Baz kül değeri**” farkına, parti kül değerine paralel olarak artan oranlarda penalite uygulanacaktır. Ton başına uygulanacak penalite miktarı ve penalite katsayısı aşağıdaki formüllerden bulunacaktır.

$$\text{PENALİTE} = (\text{Parti Kül Değeri} - \text{Baz Kül Değeri}) \times (\text{Baz fiyat}/100) \times \text{Penalite Katsayısı}$$

$$\text{PENALİTE KATSAYISI} = 0.500 + (\text{Parti kül değeri}-\text{baz kül değeri})/\text{baz kül değeri}$$

TIP I (10-18 mm) LİNYİT KÖMÜRÜNDE;

Örnek -11: Linyit kömürü parti analizinde kül değeri % 36,00 bulunmuş ve kömür baz fiyatı 200,00 -TL./ton ise;

Linyit kömür baz kül değeri 35,00 idi, önce penalite katsayısı bulunur.

$$\text{PENALİTE KATSAYISI} = 0,500 + (36,00 - 35,00) / 35,00 = 0,529 \text{ bulunur.}$$

$$\text{PENALİTE} = (36,00 - 35,00) \times (200,00/100) \times 0,529 = \mathbf{1,058 -TL./ton}$$

Penalite uygulanacaktır.

TIP II (10-18 mm) LİNYİT KÖMÜRÜNDE;

Örnek -12: Linyit kömürü parti analizinde kül değeri % 20,00 bulunmuş ve kömür baz fiyatı 200,00 -TL./ton ise;

Linyit kömür baz kül değeri 15,00 idi, önce penalite katsayısı bulunur.

$$\text{PENALİTE KATSAYISI} = 0,500 + (20,00 - 15,00) / 15,00 = \mathbf{0,833 \text{ bulunur.}}$$

$$\text{PENALİTE} = (20,00 - 15,00) \times (200,00/100) \times 0,833 = \mathbf{8,330 -TL./ton}$$

Penalite uygulanacaktır.

6.8.3.3.ELEK ALTI DEĞERİNE GÖRE PENALİTE:

- Elek altı değeri baz elek altı değerinden yüksek olan partilerde “**Parti elek altı değeri - Baz elek altı değeri**” farkına, parti elek altı değerine paralel olarak artan oranlarda penalite uygulanacaktır. Ton başına uygulanacak penalite miktarı ve penalite katsayısı aşağıdaki formüllerden bulunacaktır.

PENALİTE =(Parti Elek altı Değeri-Baz Elek altı Değeri) x (Baz fiyat/100) x Penalite katsayısı

PENALİTE KATSAYISI = Penalite sabiti + (parti elek altı değeri-baz elek altı değeri)/Baz elek altı değeri

Örnek – 13-a: Linyit T1 kömürün parti analizi 5,6 x 5,6 mm elek altı değeri % 10,00 ve 2,8 x 2,8 mm elek altı değeri % 5,00 kömür baz fiyatı 200,00 -TL./ton ise,

5,6 x 5,6 mm elek altı için

Penalite katsayısı: $1,00 + (10,00-6,00) / 6,00 = 1,667$ bulunur.

PENALİTE = (10,00-6,00) x (200,00/ 100) x 1,667 = **13,336 -TL./ton**
penalite uygulanacaktır.

2,8 x 2,8 mm elek altı için

Penalite katsayısı: $1,00 + (5,00-3,00) / 3,00 = 1,667$ bulunur.

PENALİTE = (5,00-3,00) x (200,00/ 100) x 1,667 = **6,668 -TL./ton**
penalite uygulanacaktır.

Örnek – 13-b: Linyit T2 kömürün parti analizi 5,6 x 5,6 mm elek altı değeri % 10,00 ve 2,8 x 2,8 mm elek altı değeri % 5,00 kömür baz fiyatı 200,00 -TL./ton ise,

5,6 x 5,6 mm elek altı için

Penalite katsayısı: $1,00 + (10,00-6,00) / 6,00 = 1,667$ bulunur.

PENALİTE = (10,00-6,00) x (200,00/ 100) x 1,667 = **13,336 -TL./ton**
penalite uygulanacaktır.

2,8 x 2,8 mm elek altı için

Penalite katsayısı: $2,00 + (5,00-3,00) / 3,00 = 2,667$ bulunur.

PENALİTE = (5,00-3,00) x (200,00/ 100) x 2,667 = **10,668 -TL./ton**
penalite uygulanacaktır.

6.8.4. **RED EDİLEN KÖMÜRLERDE YAPILACAK UYGULAMALAR**

6.8.4.1 Red edilip Şirketimiz sahasından kaldırılacak partiler için, Şirketimizce firmaya gönderilecek ihbar mektubunun tarihini takip eden 10 gün içerisinde, firma tarafından sahalarımızdan kaldırılacaktır. Redde giren ve kaldırılan partinin (boşaltma, yükleme,

nakliye vs.)bütün masrafları firmaya ait olacaktır. Aksi takdirde Şirketimiz kömürün zayıından veya özelliklerinin bozulmasından sorumlu olmayacağı gibi 10 gün sonra geçen her gün için 250,00 TL (KDV hariç) işgaliye bedeli alınacaktır.

6.8.4.2Şirketimiz isterse kömür sevkiyatını durdurup, kalan Kömürün bakiyesini iptal edilebilecek ve kalan miktarın başka bir firmadan tedariki yoluna gidebilecektir. Kömürün başka bir firmadan tedariki durumda oluşacak fiyat farkını, öncelikle firmanın nezdimizdeki alacağından veya teminatından tahsili yoluna gidecektir. Nezdimizdeki alacağı veya teminatı yeterli olmaz ise kalan bedel firma tarafından hiçbir hüküm istihsaline gerek kalmadan ilk talebimiz üzere fabrikamız hesaplarına yatıracak olup bunu peşinen kabul ve taahhüt eder.

6.8.4.3 Şirketimiz **isterse** bu parti kömürün bedel tespiti aşağıdaki şekilde yaparak satın alacaktır.

- Bu şekilde satın alınacak kömürlere, **prim ödenmeyecektir.**
- **Ödeme, baz fiyatın % 75'i üzerinden yapılacaktır.** Ancak penalite uygulamasıyla bulunacak fiyat, baz fiyatın % 75'inden düşük ise penaltiteli fiyat geçerli olacaktır. Red sınırını aşan özellikleri olan partiler için penalite formülleri aşağıda verilmiştir.
- Aynı parti kömüre birden fazla penalite söz konusu olması halinde, **penaliteler toplamı** baz fiyattan düşölerek ödemeye esas fiyat bulunacaktır. Ancak penaliteler toplamı baz fiyatı (ocak ağızı fiyatı) aştığı takdirde, aradaki fark nakliye fiyatından karşılanacaktır.

6.8.5. REDDE GİRİP SATIN ALINACAK PARTİLERDE PENALİTE HESAP KURALLARI

KALORİ DEĞERİ İÇİN PENALİTE FORMÜLLERİ:

PENALİTE = (Baz Kalori - Parti Kalorisi) x (Baz fiyat/baz kalori) x Penalite Katsayısı
PENALİTE KATSAYISI = 1.000 + (Baz kalori değeri-Parti kalori değeri)/baz kalori değeri

KÜL DEĞERİ İÇİN PENALİTE FORMÜLLERİ:

PENALİTE = (Parti Değeri - Baz Değer) x Baz fiyat/100 x Penalite Katsayısı

PENALİTE KATSAYISI = 0.500 + (parti değeri-baz değer)/baz değer

ELEK ALTI DEĞERLERİ İÇİN PENALİTE FORMÜLLERİ:

PENALİTE = (Parti Değeri - Baz Değer) x Baz fiyat/100 x Penalite Katsayısı

PENALİTE KATSAYISI = penalite sabiti+ (parti değeri-baz değer)/baz değer

Örnek 14: 200,00 -TL./ton baz fiyatlı 4.200 kcal/kg baz kalorili Tip-I Kömürü analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

Alt ısı değeri = 3.700 kCal/kg

Kül değeri	= 36.00 %
Elek altı 5,6x5,6	= 12 %
Elek altı 2,8x2,8	= 5 %

Kaloriden redde giren bu kömürün satın alınması halinde uygulanacak penalite aşağıda hesaplanmıştır.

Kalori Değeri için:

$$\text{Penalite Katsayısı} = 1,000 + (4.200-3.700) / 4.200 = \mathbf{1,119}$$

$$\text{PENALİTE} = (4.200 - 3.700) \times (200,00/4.200) \times 1,119 = \mathbf{26,642 \text{ TL./ton}}$$

Kül Değeri için:

$$\text{Penalite Katsayısı} = 0,500 + (36.00- 35.00)/35.00 = \mathbf{0,529}$$

$$\text{PENALİTE} = (36.00-35.00) \times (200,00/100) \times 0,529 = \mathbf{1,058 \text{ -TL./ton}}$$

5,6 x 5,6 mm elek altı için

$$\text{Penalite katsayısı: } 1,00 + (12,00-6,00) / 6,00 = 2,00 \text{ bulunur.}$$

$$\text{PENALİTE} = (12,00-6,00) \times (200,00/ 100) \times 2,00 = \mathbf{24,00 \text{ -TL./ton}}$$

penalite uygulanacaktır.

2,8 x 2,8 mm elek altı için

$$\text{Penalite katsayısı: } 1,00 + (5,00-3,00) / 3,00 = 1,667 \text{ bulunur.}$$

$$\text{PENALİTE} = (5,00-3,00) \times (200,00/ 100) \times 1,667 = \mathbf{6,668 \text{ -TL./ton}}$$

penalite uygulanacaktır.

Toplam Penalite ve Penaliteli Fiyat:

Bütün özelliklerdeki penaltelerin toplamı, ton başına uygulanacak penalite tutarıdır.

$$\text{Toplam Penalite } 26,642 + 1,058 + 24,00 + 6,668 = 58,368 \text{ TL/Ton}$$

$$\text{Penaliteli fiyat} = 200,00 - 58,368 = \mathbf{141,632 \text{ TL/ton}}$$

Baz Fiyatın %75'i ve Ödemeye Esas Fiyat:

$$\text{Baz Fiyatın \%75'i} = 200,00 \times 0,75 = \mathbf{150,00 \text{ -TL./ton}}$$

- Penaliteli fiyat (141,632 TL/ton), baz fiyatın % 75'inden (150,00 TL/ton) daha düşük olduğundan, bu partide;

$$\mathbf{\text{ÖDEMEYE ESAS FİYAT} = \text{PENALİTELİ FİYAT} = 141,632 \text{ -TL./ton olacaktır.}}$$

7. ÖRNEK ALMA VE ANALİZ:

7.1.ÖRNEK ALMA VE HAZIRLAMA:

7.1.1. Muayene işlemleri

Teslim süresi içinde fabrikaya gelen ve tartımı yapılan her araçtaki kömürün, yüklenici tarafından idareye teslim edildiği kabul edilerek, yüklenici ile yazışmalar yapılmaksızın muayene işlemlerine başlanacaktır. Muayene işlemleri, sözleşme kapsamında fabrikaya gelen yaklaşık her 750 tonluk partide yapılacaktır. 750 tonluk parti tamamlanmadığı halde, gerektiğinde ara muayene (Madde 7.1.3) yapılabilir.

Fabrikaya gelen kömürlerde numune alma, hazırlama ve analiz işlemleri “Muayene ve Kabul Komisyonu” denetiminde masrafları fabrikaya ait olmak üzere “Kalite Kontrol” yetkilileri tarafından yapılacaktır.

7.1.2. Muayene işlemlerinde yüklenici veya vekilinin bulunması

Ara muayene, günlük numune alma ve hazırlama, kaba nem ve elek altı numunesi hazırlama ve diğer analizler için numune hazırlanması ve ilgili analizlerde, masrafı kendine ait olmak üzere yüklenici veya vekili bulunabilecektir.

Parti tonajı tamamlandığında, İsteklinin kömür partisini idareye teslim edildiği kabul edilecektir.

7.1.3. Ara muayene

Kömür kalitesinde herhangi bir tereddüt olması halinde fabrika, kömür sevkiyatını parti tamamlanmamış dahi olsa durdurabilecek ve yüklenici veya vekili ile mutabakat sağlayarak, fabrika laboratuvarında belirlenen gün ve saatte söz konusu partiye ait gelen miktarı temsil eden numunede, tereddüt konusu olan analizleri yapacak veya yaptıracaktır. Kömür kalitesinde tek bir araç bazında bile herhangi bir tereddüt olması halinde bu araç kömürü boşaltılmış olsa dahi bağımsız bir parti kabul edilecek ve aracı temsil eden numunede, yüklenici veya vekili bulunmasa da fabrika ilgilileri tarafından yapılan numune alma ve analiz işlemleri geçerli olacaktır.

Analiz sonuçlarında herhangi bir ret değeri olmadığında sevkiyat yeniden başlatılarak parti tamamlanacaktır. Aksi halde analize esas miktar reddedilecektir.

Ayrıca, kazanlarda yakmada güçlük çekilmesi halinde yüklenici yazılı olarak uyarılacak, bu durumun devamı halinde de sevkiyat durdurulabilecektir.

7.1.4. Numune alınması ve hazırlanması

Fabrikaya gelen ve tartımı yapılan her araçtan numune alınacaktır.

Numune alınması ve hazırlanması işlemleri ile kaba nem ve elek analizleri günlük olarak bir fiş (ve/veya defter) ile takip edilecektir.

a)Numune alınması

10-18 mm ebatlı kömürden her 20 ton kömür için en az 6 kürek numune alınacaktır. Numune küreği boyutları, 35x20x10 cm dir.

Yan kapakları açılabilen araçlardan numune, yan kapakları açıldıktan sonra kömür boşaltılmadan tamamını temsil edecek şekilde alınacaktır.

Damperli araçlardan numune alınmadan önce araçtaki kömürün tamamı, başka kömürlere karışmayacak ve çevresel etkilerden zarar görmeyecek şekilde uygun bir alana dökülecek ve sonra bu yığının değişik yönlerinden olmak üzere alt, üst, orta ve iç kısımlarından idarenin gerekli görmesi halinde iş makinelerinden da faydalanılarak kömürün tamamını temsil edecek şekilde numune alınacaktır.

Elek üstü numunesi ise rastgele seçilen bir araca ait kömürün en az yaklaşık 200 kg'lık kısmı olacaktır.

b) Numune hazırlanması

1) Günlük numunenin hazırlanması : Yukarıdaki usullere uygun olarak alınan numuneler, ağızları rutubet kaçırmayacak şekilde kapatılan ve kilitli olarak muhafaza edilen kaplarda biriktirilecektir. Toplanan numunede bulunan iri parçalar toz yaratmaksızın hafifçe vurularak parçalanacak ve dörtleme metodu ile azaltılarak günlük gelen kömür tonajına göre yetecek miktarda numune laboratuvara getirilecektir.

2) Kaba nem ve elek altı numunesinin hazırlanması : Laboratuvara getirilen günlük numuneden aşağıdaki tabloda verilen sayıda tepsiye (yaklaşık 2 kg kömür alabilen) kaba nem ve elek altı analizleri için numune konulacaktır.

Kaba nem analizi için ayrılan kömürlerde, iri parçalar ceviz büyüklüğünde ufalanacak, elek analizi için ayrılan bölüm ise ufalanmayacaktır.

Günlük Gelen Miktar (Ton)	Elek Altı için Numune Miktar (Tepsi)	Kaba Nem için Numune Miktarı (Tepsi)
0-100	1	1

Kömür tepsileri etiketlenerek yetkililerden başkasının giremeyeceği kilitli özel bir bölmede kurumaya bırakılacak, etiketlerin üzerinde numunenin temsil ettiği kömürün tonajı ve geliş tarihi mutlaka yazılacaktır.

3) Diğer analizler için numune hazırlanması : Kalite Kontrol yetkilileri tarafından günlük alınan ve hazırlanan numunelerden, parti tamamlandığında partiyi temsil eden bir numune hazırlanacaktır. Bu amaçla sabit tartıma gelmiş olan kaba nem numunelerinden, temsil ettiği kömür miktarı ile orantılı miktarda numune, 400 g civarında numune alan ölçekle (50 ton kömür için 1 ölçek), kapalı bir kapta toplanacaktır. Toplanan numune, temiz bir yüzeye yayılacak, iri parça ve taşları ufaltıldıktan sonra iyice karıştırılarak homojen bir hale getirilecektir. Dörtleme metodu ile 2 kg a indirilen numunenin tamamı değirmende çekilerek ve/veya havanda ezilerek 0,25 mm elekten geçmesi sağlanacaktır.

Toz haline gelmiş bu numune, üç ayrı numune kabına (polietilen poşet veya kavanoz) konacak, üzerlerine etiketleri yapıştırıldıktan sonra ağızları sıkıca kapatılacak ve iki tanesi, varsa yüklenici veya temsilcisi nezaretinde idare tarafından mühürlenecektir. Mühürlü numunelerden biri, varsa yüklenici veya vekiline verilecek diğeri, herhangi bir itiraz durumunda tekrar analiz edilmek üzere şahit numune olarak laboratuvarı rapor düzenlenip bedeli ödendikten 3 ay sonrasına kadar saklanacaktır. Üçüncü numune ise analizler için kullanılacaktır. Yüklenici veya vekili bulunmaması halinde yükleniciye ait numune, rapor tarihini takip eden 20 takvim günü süresince saklanacaktır. Yüklenici veya vekili, bu süre içerisinde numunesini isterse, bildireceği adrese masrafı alınmak suretiyle gönderilecektir.

Numune kapları üzerindeki etikete partiye ait başlangıç ve bitiş tarihleri, parti miktarı, parti no, yüklenici adı, kömür üretim yeri, kaba nem, elek analizi ve gerekli görülen diğer bilgiler yazılacaktır.

c) Analiz ve analiz metotları

Analizler fabrikanın kendi laboratuvarında yapılacaktır. Yapılamayan ve/veya gerek görülen analizler Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği-Ankara veya İzanlab A.Ş. - Ankara laboratuvarlarında yaptırılacaktır. İhale dokümanında belirtilen hakem laboratuvarlarda yaptırılan analizlere itiraz kabul edilmeyecektir.

Her parti numunesinde kaba nem, higroskopik nem, kül, toplam kükürt, ısı değeri, uçucu madde ve 10-18 mm ebatlı kömürlerde 5,6x5,6 mm elek altı analizleri ile yakılmasında sıkıntı çekilen kömürlerde gerekli görülen elek üstü ve kül ergime noktası (yarı küresel sıcaklık) vs gibi diğer analizler yapılacak veya yaptırılacaktır. Kül ergime noktası (yarı küresel sıcaklık) tespitine gönderilecek kömür numuneleri ilgili teknik birimin veya muayene ve kabul komisyonunun, Kalite ve işletme kontrol birimine vereceği nota istinaden gönderilecektir.

Bütün kömürlerde alt ısı hesapları için hidrojen değeri, kuru ve külsüz bazda %5,0 olarak kabul edilecektir. Hakem laboratuvar bu değerleri baz alarak hesaplayacaktır.

1) Kaba nem : Kaba nem analizi için ayrılmış olan numune, tartıldıktan sonra, kilitli özel bir bölmede kurumaya bırakılarak sabit tartıma gelmesi beklenecektir. Kaba nem tepsilerinin son iki tartımı arasında 5 gramdan az fark olması durumunda sabit tartıma geldiği kabul edilecektir. Açıkta sabit tartıma gelme süresi 5 günden fazla olan kömürlerde kurutma dolabı kullanılabilir. Kurutma dolabının sıcaklığı 35°C i aşmayacak ve oda sıcaklığının en fazla 10°C üzerine çıkarılabilir. Kurutma dolabında kurutulan kömürlerin saatteki ağırlık kaybı, %0,1 in altına düştüğü zaman sabit tartıma geldiği kabul edilecektir. Kömürün sabit tartıma gelip gelmediği, kömürler kurutma dolabından çıkarıldıktan 30 dakika sonraki tartımlar esas alınarak karar verilecektir. Sabit tartıma geldiğine karar verilen kömürün kaba nemi, kaba nem tayini için kullanılan kömür tepsisi 24 saat ortam sıcaklığında bekletildikten sonraki ağırlık esas alınarak hesaplanacaktır. Sabit tartıma gelen tepsilere ait kömürlerin günlük kaba nem değerlerinden, temsil ettikleri kömür miktarları dikkate alınarak partiye ait ağırlıklı kaba nem değeri hesaplanacaktır.

2) Tane büyüklüğü : Elek altı analizi için ayrılmış olan numune, sabit tartıma getirildikten sonra, şartnamede belirtilen 400 mm çaplı 5,6x5,6 mm 'lik bir elekten yatay olarak elenecek ve eleme sonucunda elek üstünde kalan kısım tartılarak elek altı değeri hesaplanacaktır.

Tane büyüklüğü analizleri yapılırken (5,6x5,6 - 2,8x2,8 mm), elek yaklaşık 100 mm lik sınır içinde hareket edecektir. Eleme, gidiş-geliş 1 sayılmak üzere 15 kez ve eleme şiddeti, eleme sırasında kömür parçaları elek üzerinde yuvarlanacak şekilde olacaktır.

Partiye ait elek altı değeri, günlük değerlerden ağırlıklı olarak hesaplanacaktır.

Elek üstü analizi 10-18 mm kömürlerde 400 mm çaplı mm ölçülerinde 50x50 mm'lik elekler kullanılarak araç bazında yaklaşık 200 kg'lık kısmında yapılacak ve orijinal kömürde % olarak hesaplanacaktır.

3) Higroskopik nem : Higroskopik nem, 0,25 mm lik elekten geçirilmiş 5-10 g numune 105°C deki etüvde 2-3 saat sabit ağırlığa gelene kadar tutularak tayin edilecektir.

4) Diğer özellikler : Aşağıdaki özelliklerin analizlerinde karşılarında belirtilen metotlar kullanılacaktır.

Kül (% havada kuru kömür) : ASTM D 3174-12, ASTM D 7582-12

Toplam Kükürt (% havada kuru kömür) : ISO 334:(2013), ASTM D 4239-13e1

Alt ve Üst Isı değeri (kcal/kg orijinal ve kuru kömürde) : ASTM D 5865-13

Uçucu madde (% kuru kömür) : ASTM D 7582-12, ASTM D 3175-11

Kül erime noktası (yarı küresel sıcaklık) °C : TS ISO 540 (27.12.2012) veya ASTM D 1857 / D 1857M-04(2010)

Elek Altı (% Havada kuru kömürde): -

Elek üstü (% Orijinal kömürde): -

Partiye ait numunenin analizi tamamlandığında Kalite ve İşletme Kontrol yetkilileri tarafından, parti tonajı, teslim tarihleri, ihale dokümanında istenen ve analizlerde bulunan niteliklerin ayrı ayrı yazıldığı bir analiz raporu düzenlenecektir.

8. ANALİZE İTİRAZ VE YENİDEN ANALİZ MAKAMI

Yüklenici firma örnek alma, hazırlanmasını izlemek ve bütün masrafları kendisine ait olmak üzere (en fazla) bir gözlemcisini fabrikamızda bulundurabilir. Firma gözlemcisi, numune alma ve hazırlama işlemlerine kesinlikle müdahale etmeyecek herhangi bir aksaklık gördüğü takdirde durumu Fabrika yetkililerine yazılı olarak bildirecektir. Firmanın temsilci bulundurmaması halinde bütün bu işlemler Şirketimizce yapılacak ve Firmaca da aynen kabul edilmiş olacaktır. Bir sonraki işlem basamağına geçildiğinde bir önceki işleme yani, numune hazırlama işlemi sırasında numune almaya, analiz işlemleri sırasında numune alma ve hazırlama işlemlerine itiraz kabul edilmeyecektir

Yüklenici analiz raporunun fakslandığı tarihi takip eden 5 takvim günü içinde fabrika laboratuvarında yapılan higroskopik nem, kül, toplam kükürt, uçucu madde ve net (alt) ısı analiz ve Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği veya İzanlab A.Ş. - Ankara laboratuvarında yapılan kül ergime noktası analiz sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilecektir. İtiraz konusu analizler, “Hakem Laboratuvar” olarak seçilen Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği veya İzanlab A.Ş. - Ankara idarece belirlenecek herhangi birisinde, yüklenici veya vekiline yazılı bilgi verilerek idare tarafından saklanan şahit numunede yaptırılacaktır.

Hakem laboratuvara Madde 7.1.c.4 de verilen analiz metotları ve analizi istenen özelliğin hangi bazdaki (havada kuru, kuru, orijinal) değerinin raporda belirtilmesi gerektiği bildirilecek, analizlerin bu metotlara göre yapılması sağlanacaktır. Hakem Laboratuvarın analiz raporu geçerli olacaktır. Herhangi bir nedenle metotların bir veya bir kaçının bir hakem laboratuvarında uygulanamaması durumunda diğer hakem laboratuvarına gidilecektir.

Firmanın, kömürün kimyasal analizlerine (kül, kükürt, orijinal bazda alt ısı değeri, külde ergime noktası ve uçucu madde) itirazı halinde, itiraz edilen partiye ait fabrikamız laboratuvarında hesaplanan % kaba nem değeri ile kuru ve külsüz bazda hidrojen değerinin % 5,0 olarak şirketimiz tarafından hakem laboratuvara bildirilecektir. Hakem laboratuvar bildirilen bu değerleri baz alarak, firmamızın kimyasal kömür analizi şahit numunesinin (havada kuru kömür) analizini yapacak ve kimyasal analiz raporunu çıkaracaktır.

Firmanın kömürün fiziksel analizlerine (elek analizi) itirazı halinde, kömür analizi için, firmamızın elek analizi için hazırlanan şahit numunesi hakem laboratuvara gönderilir. Hakem laboratuvar gönderilen numunenin analizini yaparak fiziksel analiz raporunu çıkaracaktır.

İtiraz sonrası bir hakem laboratuvarında yapılan analizin sonucu kesin olacaktır ve bu hakem laboratuvarında yapılan analiz masrafı yükleniciden tahsil edilecektir.

9. TESLİM SÜRESİ:

Şirketimizce verilecek sevkiyat programına uygun 08:00-17:00 saatleri arasında (Kampanya süresince Pazar günü - kampanya dışında Cumartesi- Pazar günü hariç) olmak üzere kömürler teslim edilecektir. Sevkiyat programları, tahsis miktarları

kampanya **bitiminden (Fabrikamız gerek görürse kampanya bitimini takip eden ay içinde)** önce tamamlanmış olacak şekilde, Firmanın da görüşü alınarak Şirketimizce düzenlenecek ve **gerekli hallerde fabrikamızca değiştirilebilecektir**. Teslimatın gecikmesinde, tevsik edilmek şartıyla Hukuki mevzuatın tanıdığı, forsmajör halleri taraflarca mücbir sebep olarak kabul edilecektir.

10. OCAK AĞZI VE TAŞIMA FİYATLARI

10.1. Kömürler Şirketimizce teslim esasına göre satın alınacağından, prim veya penaltı hesaplamaları için **ocak ağzı kömür fiyatları ve nakliye fiyatları ayrı ayrı belirtilecektir.**

10.2. Fiyatlar -TL. bazında olacaktır.

10.3. Ocak ağzı kömür fiyatları % 30 artırma ve eksiltme hakkımıza da şamil olmak üzere teslimatın tamamlanmasına kadar **sabit olacak ve hiç bir şekilde değiştirilmeyecektir.**

10.4. Nakliye fiyatları sabit olacak ve + tolerans kullanılsa bile taahhüt tamamlana kadar hiçbir suretle değiştirilmeyecek akaryakıt farkı hesaplanmayacaktır.

10.4.1. Faturalarda kömür fiyatı ve taşıma fiyatları ayrı ayrı belirtilecektir.

11. ÖDEME

Her **750 tonluk parti** teslimat tutarı, partinin tamamlanmasından sonra Şirketimizin analiz raporlarına göre (belirtilen değerlerin herhangi birisinden rette girmediği tespit edilen kömür partileri için) tanzim edilecek faturalar karşılığında **45 gün içerisinde** havale masrafı firmaya ait olmak kaydı ile havale edilecektir.

Faturalara kati tesellüm ve analiz raporlarının eklenmesi şarttır.

İtirazı gerektirecek hallerde faturalar Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği veya İzanlab A.Ş. Ankara raporu elde edildikten sonra düzenlenecektir.

Yukarıda belirtilen belgeler iliştilmeyen faturalara ödeme yapılmaz.

12. TARTI, TESELLÜM VE BOŞALTMA

12.1. TARTI:

Şirketimizde teslim edilecek kömürlerin ödeme ve fatura tanzimine **esas tartılar; şirketimiz kamyon kantarlarında** yapılacaktır. Bu tartılar için hiçbir bedel talep edilmeyecektir.

12.2. TESELLÜM:

Sevk edilen kömürlerin, kantar tartı kartelalarının arkasına **kömürün şirketimize ait olduğu** kaşe basılıp imza edilerek belirtilecektir.

Tesellüm protokollerinde;

- Tesellüm tarihi,
- Tartı kartela numaraları,
- Dolu ve boş tartı, net ağırlığı,
- Kömürün ait olduğu firma ismi,
- Sipariş numarası, (DS.199 .. / ...)

-Menşei gösteren sevk irsaliyeleri.

Hususları ayrı ayrı belirtilecektir.

Bu şekilde tanzim olunan tesellüm protokollerinin asılları o partiye ait analiz raporu ile birlikte firma adresine Şirketimizce postalanacaktır. Tonajların yukarıda belirtilen şekilde tespitinden ve bedel ödemeye esas analiz faktörlerinin tayininden sonra teslimat tamamlanmış olacaktır.

12.3. **BOSAİTMA**

Kömür vasıtaları, Şirketimizin pancar kampanyası dışında **normal iş günleri mesai saatleri** içerisinde, pancar kampanyası süresince ise **her gün mesai saatleri (08:00-17:00)** içerisinde (özel durumlarda firmanın teklifi, fabrikamızın onayından sonra belirlenecek uygun saatler içinde) Şirketimiz tarafından imkanlar ölçüsünde, bekletilmeden boşaltılacaktır.

13. **TEMİNAT:**

Tekliflerle birlikte teklif tutarlarının (taşıma dahil) **%3'ü** oranında en az 3 ay süreli geçici teminat verilecektir. Verilecek siparişlerin istenilen esaslar dahilinde gerçekleşmesini temin amacıyla, sipariş tutarının (taşıma dahil) **% 6'sı** oranında süresiz kesin bir banka teminat mektubu siparişin tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içerisinde Şirketimize sunulacaktır. Teminatlar; Banka teminat mektubu, Devlet tahvili veya nakit olabilir.

Banka teminat mektupları limit dahil olacak ve ilgili bankaya mutlaka teyit ettirilecektir. Teminat mektupları üzerine ihtiyati tedbir kararı konulamayacaktır.

14. **CEZAI ŞARTLAR:**

14.1. Siparişi müteakip firma taahhüdünü forsmajör halleri dışında, kısmen veya tamamen ifa etmediği, madde 6.8.4.3 'e göre Şirketimizce sipariş iptal edilerek kat'i teminat protesto keşidesine, hüküm istihsaline ve firmanızın rızasını tahsile gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydolunacak ve anlaşmanın feshi nedeniyle uğrayacağımız tüm zarar ve ziyanın teminatı aşan kısmı da keza hiçbir karar ve hüküm istihsaline gerek kalmaksızın, satıcı firmadan derhal Şirketimizce talep ve tahsil olunacaktır.

14.2. Firma **teslimatı**, forsmajör halleri dışında, Şirketimizce kendisine verilecek program ve miktarlar üzerinden yapmadığı takdirde, **Şirketimiz siparişi iptal etmeden önce** teslim suresini uygun göreceği bir tarihe kadar uzatabilir. Ancak, bu halde; teslimat miktarından (tahsislerden) teslim edilmeyen kömür bedelleri firmaya **baz fiyatı % 10 noksanı ile ödenir** ve tahakkuk ettirilen ceza istihkaklarından tahsil edilmek suretiyle Şirketimizce bloke edilir. Şu kadar ki; firma **faaliyetlerimizi aksatmayacak şekilde** taahhüdünü, yeniden düzenlenecek programa uygun olarak kampanyanın sonuna kadar sevk ve tamamen ikmal ettiği takdirde tahakkuk ve bloke edilen ceza (teslimatın tümüyle tamamlanmasıyla) firmaya **aynen iade edilir**.

14.3. Firmanın; tahakkuk ettirilen cezaya ve yapılan yeni programa uygun olarak da taahhüdünü ifa etmeyeceği kanaatinin Şirketimizde hasıl olması halinde Şirketimiz keza siparişi iptal etmeden, ihtiyaç kömür veya onun yerine ikame edebilecek her türlü yakıtı **Firmanın nam ve hesabına** Diğer firmalardan satın almaya, doğacak fiyat farkı ve diğer zararlarını firmadan talep ve tahsile veya alacaklarından derhal kesmeye yetkili olacaktır.

15. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM MAKAMI:

İş bu şartname ve sipariş şartlarının uygulanmasından doğacak tüm uyuşmazlıkların halline tek yetkili **Suluova Mahkeme ve İcra Daireleri** olacaktır.

16. DELİLLER:

Verilecek sipariş şartlarının yorumunda meydana gelecek anlaşmazlıkların hallinde, Şirketimiz kayıtları ve belgeleri esas alınacaktır.

17. SİPARİŞİN DEĞİŞTİRİLMESİ:

Siparişin tarihinden sonraki yazışmalar sipariş mektubu hükümlerini değiştirmeyeceği gibi sipariş hükümleri aksine de tarafları bağlamayacaktır. Sipariş ancak, karşılıklı olarak gönderilecek, birbirine uyan, açık irade beyanları veya değişikliği kapsayan bir belgenin, **müştereken imza edilmesi suretiyle değiştirilebilecektir.**(Fabrikamız lehine düzenlenmiş haklar saklı kalmak kaydıyla).

18. TEKLİFLERLE BİRLİKTE VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER:

Teklif mektuplarına aşağıdaki belgelerin ve iliştirilecek fotokopilerin Noter tasdikli olması zorunludur.

- 18.1. Geçici teminat, (Devlet tahvili veya yatırılan, nakit meblağa ait vezne makbuzu veya banka teminat mektubu olabilir.)
- 18.2. **İsteklinin Fabrikamıza vermeyi taahhüt ettiği kömüre ait cari yılda akredite bir kuruluşa yaptırılmış analiz raporu istenecektir. Ayrıca Şirketimize getirmeyi taahhüt ettiği ve numune raporunu teyit eden kömür numunesi de tarafımıza verilecektir.**
- 18.3. İsteklinin bağlı olduğu Ticaret Odasından, teklif verme gününden **en geç 15 gün önce** alınması koşuluyla, Ticaret siciline kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğunu gösterir belge,
- 18.4. İstekli bir ortaklık ise, teklif mektubu ve şartname altındaki imza ya da imzaların firmayı temsile yetkili kişi ya da kişilere ait olduğunu gösterir **Noterden tasdikli** belge.
- 18.5. İş bu **şartnamenin okunup** incelendiği ve bütün hükümlerinin aynen kabul edildiği anlamını taşımak üzere, her sayfası isteklinin kendisince ya da temsile yetkili kişilerce imzalanmış şartname.
- 18.6. Teklif edilen kömür cinslerine göre doldurulmuş ve imzalamış olarak ilişik liste, (**LİNYİT KÖMÜRÜ TEKLİF FORMU**)
- 18.7. Firmalar kömür ocağının; sahibi veya işleticisi veya satıcısı olduklarını kanıtlayan belgeleri. (işletme ruhsatlarını veya işletme veya satıcı mukaveleleri).Söz konusu belgeler teklif verme gününden en fazla 30 gün öncesinin tarihini taşımak kaydıyla Noter tasdikli olacaktır.

19. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:

Teklif mektupları bir zarf içine konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine istekli, adını soyadını ve açık adresini yazacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. Bu zarf geçici teminata ait makbuz veya Banka teminat mektubu, 17.nci maddede belirtilen ve her sayfası imzalı şartname ile birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılacaktır. Dış zarfın üzerine yalnız **(KÖMÜR TEKLİFİDİR)** ibaresi ile Şirketimizin isim ve açık adresi **(AMASYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 05501 Suluova/Amasya)** yazılacaktır. Teklif edilen fiyatlar, kazıntı ve silinti bulunmayacak şekilde, hem yazı hem de rakamla açık olarak yazılacaktır.

20. TEKLİFİN VERİLME ZAMANI:

19.ncu maddede belirtilen esaslar dahilinde tanzim edilecek teklifler en geç günü **saat 17:00'a** kadar Şirketimiz Haberleşme Servisine tevdi edilmiş olacaktır.

21. OPSİYON:

Teklifler son teklif verme tarihinden itibaren 45 gün (Son gün akşamı dahil) opsiyonlu olacak ve firma bu süre içerisinde her ne suretle olursa olsun teklifinden vazgeçemeyecektir.

22- SİPARİŞİN SÖZLEŞMEYE BAĞLANMASI:

22.1. İş bu şartnamemiz hükümlerine uygun olarak verilen siparişi, teklif sahibi de aynen kabule zorunlu olup, siparişin tebliğini müteakip ayrıca bir teyid söz konusu edilemez.

22.2. İhale üzerinde kalan firma sipariş yazısında belirtilen süre içinde kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan firmanın geçici teminatı gelir kaydedilir. Şirketimiz herhangi tebligata ve yasal işlemlere gerek kalmaksızın uğrayacağı her türlü zararı da firmadan talep ve tahsile yetkili olacaktır.

22.3. İhale üzerinde kalan firma ile sözleşme imzalanamadığı durumda Şirketimiz ihale komisyonu tarafından uygun görülmesi kaydıyla ihaleye katılım sağlayan diğer firmalarla 16.2. maddesindeki süreç işletilip sözleşme imzalanabilir. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde kalan firma sipariş yazısına müteakip sipariş yazısında belirtilen süre içinde kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan firmanın geçici teminatı gelir kaydedilir.

23- VERGİ, RESİM VE HARCLAR:

Siparişin ifasına ait %0,948. Sözleşme pulu masrafı ile her türlü vergi, resim ve gerekirse noter **masrafları satıcı firmaya** aittir. Sözleşme ve karar pulu tutarları Şirketimizce firmanın ilk istihkakından tahsil edilecektir. Fiyatlar K.D.V. hariç olarak verilmelidir. **Katma Değer vergisi Şirketimizce** ödenecektir.

24. DİĞER ŞARTLAR:

- 24.1. Postadaki gecikmeler dahil her ne şekilde olursa olsun süresi içerisinde verilmeyen teklifler dikkate itibare alınmaz ve Şirketimiz bundan sorumlu olmaz. Ancak şartnameye kısmen uygun olmayan teklifleri kabul veya ret etmeye Şirketimiz yetkilidir.
- 24.2. 4734 sayılı kanuna bağlı olmayan Şirketimiz ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte tamamen serbesttir.
- 24.3. Bu şartnamede yer almayan sair hususlar için aykırılık teşkil etmemek kayıt ve şartı ile Türk Ticaret ve Borçlar Kanunu hükümleri uygulanacaktır.
- 24.4. Şirketimiz teklif zarflarını açtıktan sonra ihale şeklini (açık veya kapalı eksiltme, pazarlık vs. gibi) değiştirmekte serbesttir.
- 24.5. Kömür ocaklarının fiilen devletleştirilmesi halinde siparişin iptali söz konusu olabileceği gibi, keza hukuki mevzuatın tanıdığı forsmajör hallerin de (Su baskını, göçük, infilak gibi) taraflardan birinin talebi ile sipariş iptal edilecektir.
- 24.6. 8.4-1984 tarih ve 20133 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri saklıdır.
- 24.7. İş bu şartname şirketimiz ve firma yetkililerince imzalandıktan sonra sipariş ve sözleşme olarak kabul edilecek ve geçerli olacaktır.
- 24.8. Bu şartnamenin bazı maddeleri önceki yıllarda fabrikamızca düzenlenen linyit şartnamelerine göre farklılıklar içermektedir. Bu nedenle tüm maddelerin dikkatle okunmalıdır.

EK: Teklif formu.
Kömür ihtiyaç miktarı ve kömürün özellikleri
Termin programı.

SATICI FİRMA

AMASYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.

2022 / 2023 KAMPANYASI 10-18 mm (FINDIK) LİNYİT KÖMÜRÜ
İHTİYAÇ MİKTARI VE KÖMÜR ÖZELLİKLERİ

	TIP I	TIP II	
İhtiyaç miktarı (Ton)	30.000	15.000	
ORİJİNAL KÖMÜRDE (KABA NEM DÂHİL)			
<u>ALT ISIL DEĞER</u> (Kcal/kg)			
İstenen değer (Baz değer)	4.200	5.500	
En az (Red sınırı)	3.900	5.200	
Prim Üst Sınırı	4.500	5.800	
FABRİKA TESLİMİ KÖMÜRDE <u>TOPLAM NEM</u> % (KABA NEM + HİGROSKOBİK NEM)			
Baz Nem Değeri	12	10	
HAVADA KURU KÖMÜRDE (KABA NEM HARİÇ)			
<u>KÜL</u> %			
Baz değer	35	15	
En çok (Red sınırı)	40	25	
<u>ELEK ALTI</u> %			
Baz değer (5,6 X 5,6 mm)	6	6	
En çok (Red sınırı) (5,6 X 5,6 mm)	10	10	
Baz değer (2,8 X 2,8 mm)	3	3	
En çok (Red sınırı) (2,8 X 2,8 mm)	6	6	
<u>ELEK ÜSTÜ</u> %			
En çok (Red sınırı)	5	5	
<u>UÇUCU MADDE</u> %			
En az (Red sınırı)	30	28	
<u>TOPLAM KÜKÜRT</u> %			
En çok (Red sınırı)	4	1	
<u>KÜL ERİME NOKTASI</u> °C			
En az (Red sınırı)	1250	1250	

AMASYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.**2022/ 2023 KAMPANYASI LİNYİT KÖMÜRÜ TERMİN PROGRAMI**

Teslim tarihi (2022)	TIP I (Ton)	TIP II (Ton)
Temmuz -30. Hafta	1500	1000
31. Hafta	1500	1000
Ağustos- 32. Hafta	1500	1000
33. Hafta	1500	1000
34. Hafta	1500	1000
35. Hafta	1500	1000
Eylül - 36. Hafta	1500	1000
37. Hafta	1500	1000
38. Hafta	1500	1000
39. Hafta	1500	1000
Ekim - 40. Hafta	1500	1000
41. Hafta	1500	1000
42. Hafta	1500	1000
43. Hafta	1500	1000
44. Hafta	1500	1000
Kasım - 45. Hafta	1500	
46. Hafta	1500	
47. Hafta	1500	
48. Hafta	1500	
Aralık - 49. Hafta	1500	
TOPLAM	30.000	15.000

Önemli Not :

İhtiyaç miktarları ve termin tarihleri, sipariş aşamasında gözden geçirilerek yeniden düzenlenecektir.

LİNYİT KÖMÜRÜ TEKLİF FORMU

FİRMANIN ADI :

KÖMÜRÜN MENŞEİ :

ALT ISIL DEĞERİ :
(Orijinal Kömürde), (Kcal/Kg)

TEKLİF MİKTARI (Ton) :

OCAK AĞZI FİYATI (TL/Ton) :

OCAK-FABRİKA UZAKLIĞI (km) :

TAŞIMA FİYATI (TL/Ton) :

NOT:

1. Kömürler **fabrikamız sahasında teslim esasına** göre satın alınacağından taşıma fiyatı mutlaka belirtilecektir. Fiyatlar **TL/Ton** olarak verilecektir.
2. Firma teklifte bulunduğu kömür için **form** dolduracaktır.
3. Tekliflere **şartname dışı maddeler** ilave edilmeyecektir. Bu teklif formu üzerine yazılacak şartname dışı koşullar ileri sürülerek sonradan hak talebinde bulunulamaz.
4. Teklif edilen kömürün detaylı kömür **analiz raporu teklifle** birlikte verilecektir.
5. Bu formdaki bilgiler, **değerlendirmeye esas alınacağından**, fabrikamızın onayı olmaksızın ihale aşamasında veya daha sonra hiç bir değişikliğe gidilemez.

FİRMA KAŞESİ ve YETKİLİ İMZALAR